



TUBERÍA FILM DE BOLO R2015

FICHA TÉCNICA



TUBERÍA FILM DE BOLO R2015

**LLDPE RECICLADO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Productos fabricados mediante proceso de extrusión tomando como materia prima base polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) reciclado proveniente del film de bolo, además de aditivos.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

ENSAYO	NORMAL	VALOR
Índice de fluidez 190°C / 2.16 kg	ASTM D 1238	1.022 – 1.242 g/10 min
Resistencia a la flexión	ASTM D 790 - 17	9.7 (MPa)
Dureza Shore D		55

APLICACIONES



Tubería para conducción de agua sólo con LLDPE reciclado.



Geomembrana para camas de estabulación sólo con LLDPE reciclado.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- A convenir con el cliente

BENEFICIOS

- ✓ Mayor flexibilidad que el HDPE.
- ✓ Reciclabilidad.
- ✓ Versátil, puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones.
- ✓ La temperatura del agua es inferior a comparación de una tubería negra.



TUBERÍA FILM DE BOLO R2015



LLDPE RECICLADO



HDPE VIRGEN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Productos fabricados mediante proceso de extrusión tomando como materia prima base polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) reciclado proveniente del film de bolo, además de aditivos y materia prima virgen.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

LLDPE RECICLADO + HDPE VIRGEN

ENSAYO	NORMAL	VALOR
Índice de fluidez 190°C / 2.16 kg	ASTM D 1238	g/10 min
Resistencia a la flexión	ASTM D 790 - 17	14.1 (MPa)
Dureza Shore D		62

LLDPE RECICLADO + LLDPE VIRGEN

ENSAYO	NORMAL	VALOR
Índice de fluidez 190°C / 2.16 kg	ASTM D 1238	g/10 min
Resistencia a la flexión	ASTM D 790 - 17	11 (MPa)
Dureza Shore D		56

APLICACIONES



Tubería para riego por aspersión con formulación LLDPE reciclado + HDPE virgen.



Tubería para tazas de riego con formulación LLDPE reciclado + LLDPE virgen.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

- A convenir con el cliente

BENEFICIOS

- ✓ Mayor flexibilidad que el HDPE.
- ✓ Reciclabilidad.
- ✓ Versátil, puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones.
- ✓ La temperatura del agua es inferior a comparación de una tubería negra.





CASA MATRIZ PUERTO MONTT

📍 Ruta 5 Longitudinal Sur KM 1030

✉ info@pppltda.cl

☎ +56 65 2434849

SEDE RÍO BUENO

📍 Ruta T-71, Lote D s/n, La Unión

✉ rmedina@pppltda.cl / pdescouvieres@pppltda.cl

☎ +56 64 2340684 / +56 9 95861696 / +56 9 76239846